

Фильтровая

с нулевыми ячейками

Сфера применения:

Сетки фильтровые нержавеющие предназначены для фильтрации, обезвоживания и сушки.

Сетка характеризуется номинальным количеством нитей основы на единицу ширины сетки.

Материал:

Нержавеющая сталь 12X18H10T, 12X18H9, AISI304.


Номинальная толщина фильтрации:

от **15** мкм до **400** мкм

Тип плетения:



Плотняное



Саржевое

ГОСТ 3187-82

Номер сетки	Тонкость фильтрации, мкм /номинальная тонкость фильтрации	Диаметр проволоки основы	Диаметр проволоки утка	Теоретическая масса 1 кв.м сетки
П24	350-400	0,7 мм	0,4 мм	3,49
П28	330-340	0,6 мм	0,4 мм	3,39
П32	300-320	0,6 мм	0,4 мм	3,47
П36	260-315	0,5 мм	0,4 мм	3,33
П40	245-310	0,5 мм	0,35 мм	3,18
П48	210-280	0,45 мм	0,3 мм	2,63
П52	200-250	0,45 мм	0,28 мм	2,64
П56	180-230	0,4 мм	0,28 мм	2,54
П60	170-215	0,4 мм	0,28 мм	2,58
П64	160-195	0,35 мм	0,22 мм	2,03
П68	165-190	0,35 мм	0,22 мм	2,07
П72	140-150	0,3 мм	0,2 мм	1,82
П76	135-140	0,3 мм	0,2 мм	1,83
П80	130-140	0,28 мм	0,18 мм	1,62
П90	125-135	0,28 мм	0,16 мм	1,53
П100	100-125	0,25 мм	0,16 мм	1,48
П120	100-120	0,22 мм	0,16 мм	1,46
П160	65-90	0,2 мм	0,14 мм	1,44
П200	50-90	0,2 мм	0,12 мм	1,24
С40	220-250	0,7 мм	0,5 мм	7.89
С48	210-240	0,5 мм	0,37 мм	5,83
С56	190-210	0,5 мм	0,37 мм	5,82
С90	90-120	0,3 мм	0,2 мм	3,18
С100	85-110	0,25 мм	0,18 мм	2,79
С120	90-100	0,25 мм	0,16 мм	2,62
С160	70-95	0,2 мм	0,16 мм	2,55

ASTM E2016-06

Номер сетки	Тонкость фильтрации, мкм /номинальная тонкость фильтрации	Диаметр проволоки основы	Диаметр проволоки утка	Теоретическая масса 1 кв.м сетки
6x70	345-400	0,7112 мм (22 SWG)	0,40386 мм (26AWG)	3,5
7x70	325-335	0,6096 мм (23 SWG)	0,40386 мм (26AWG)	3,4
12x64	260-300	0,5842 мм (24BWG)	0,41656 мм (27SWG)	2,6
12x100	280-300	0,45466 мм (25AWG)	0,28702 мм (29AWG)	2,5
14x88	205-245	0,4826 мм (24,5AWG)	0,29464 мм (31SWG)	2,6
80x400	30-50	0,12192 мм (40SWG)	0,07112 мм (41AWG)	0,5

Прочие

№450**	14-15	0,09 мм	0,055 мм	0,93
80/720***	15-17	0,052 мм	0,035 мм	0,71



рулоны шириной 1000 мм. Длина рулона от 10 м до 30 м.

** сетка саржевого плетения по ТУ 14-4-432-94

***сетка саржевого плетения. Изготавливается по ТУ 16-538.082-75 из никеля НП2